



PRODUCTINFORMATIE

ThéfAPP Floor Protect

OMSCHRIJVING

Preventieve permanente impregnering, speciaal ontwikkelt (Taylor made) voor mechanisch belaste ondergronden zoals vloeren. Samengesteld op basis van fluorgebonden acryl copolymeren op basis van de meest actuele kennis van nanotechnologie.

Het product dringt diep in de poriën en verlaagt de oppervlaktetenspanning tot $< 10 \text{ mN/m}$. Stoffen met een hogere mN/m -waarde, als water, vetten, oliën, verven, harsen en kunststoffen verkrijgen geen hechting meer en kunnen worden verwijderd volgens onderstaande omschrijving.

Één component;

Oplosmiddel: water.

TOEPASSINGSGEBIED

Toepassing op alle horizontale poreuze minerale bouwstoffen, zowel binnen- als buitenvloeren. Bijvoorbeeld op beton, alle natuursteen, klinkers, baksteen, tegels, terracotta, mortel, asfalt en kunststeen, en alle overige minerale poreuze bouwstoffen. Met kleuren behandelde oppervlakken moeten absorberend zijn.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

Een hoogst effectieve en permanente bescherming tegen aanhechting van verontreinigingen, beschermt tegen UV-stralen, vergemakkelijkt het verwijderen van kauwgom, mossen, algen en korstmossen en verhindert dat vetten en (honden)-urine in de ondergrond dringen. ThéfAPP Floor Protect is na uitharding:

- visueel niet waarneembaar op een behandelde oppervlakte
- waterdampdoorlaatbaar (ademend van binnenuit)
- reuk- en kleurloos
- vergeelt niet t.g.v. zonbestraling
- onontvlambaar en geeft geen schadelijke gassen af bij brand.



BASISGEGEVENS

Algemene omschrijving:

Transparante en reukloze vloeistof van lage viscositeit.

Kookpunt:

100 °C

Droogtijd (ca. 20°C., 65% l.v.):

Na circa 24 uur is het beschermingssysteem reeds functioneel. Optimale bescherming: na 7 dagen uithardingtijd.

CONDITIE ONDERGROND

Te behandelen ondergronden dienen vrij te zijn van stof en vuil. ThéfAPP Floor Protect kan zowel op een droge als op een licht vochtige ondergrond worden verwerkt.

APPLICATIE

Met behulp van een luchtloos of met een lagedrukpistool, alsook bij kleine oppervlakken met een kwast, opbrengen tot de ondergrond verzadigd is.

ThéfAPP Floor Protect kan na het opbrengen en drogen niet meer verwijderd worden. De niet te behandelen vlakken dienen zorgvuldig afgedekt te worden. Om een optimale beschermende werking te bereiken, moet overtollig product volledig worden verwijderd. Dit is vooral buitengewoon belangrijk bij gebruik op horizontale oppervlakken.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Minimaal 5°C. ThéfAPP Floor Protect kan niet worden verwerkt bij regen en vorst.

REINIGINGSMIDDEL VOOR VERWERKINGSAPPARATUUR

Water.

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

In vochtige toestand kan het product met een doek worden verwijderd van abusievelijk geraakte vlakken, zoals beglazing of kozijnen. Ditzelfde geldt voor de huid of kleding.